



ДП „РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ“ – гр. София

СП „РАО - КОЗЛОДУЙ“

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИЛЯН ПЕТРОВ

ИЗП. ДИРЕКТОР ДП „РАО“

ДП „РАО“	
Вх. №	01-152
Дата:	15.07.2013г.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

доставка на цименто-пясъчен разтвор 1:2 за запечатване на стоманобетонни контейнери с кондиционирани преработени радиоактивни отпадъци.

1. Материали за 1м³:

- Цимент ПЦ35-Д20, - 640 кг;
- Пясък 0 – 5 мм, W = 0 %, - 1300 кг;
- Вода – 278 л.

Използваният цимент да отговаря на БДС EN 197-1.

Пясъка да отговаря на изискванията по БДС EN12620/ HA2008

2. Изисквания към цименто-пясъчния разтвор

- Разтилане по Абрамс на цименто-пясъчната смес – $38 \div 48$ см;
- Слягане по Абрамс на цименто-пясъчната смес $23 \div 26$ см .

3. Съпроводителни документи:

- Експедиционна бележка за цименто-пясъчния разтвор;
- Декларация за съответствие на производителя за цименто-пясъчния разтвор, съгласно изискванията на „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти“;

4. Доставка до: СП „РАО-Козлодуй“ гр. Козлодуй.

Изготвил:

Р-л група „Теч. РАО“

Мартин Христов

[подпис]

12.07

.2013 г.

Съгласували:

Гл. инженер СП „РАО-Козлодуй“

Цветомир Цветанов

[подпис]

12 07

.2013 г.